

Rejunte Acrílico



DESCRIÇÃO

Rejunte Acrílico é indicado para preenchimento e acabamento de juntas de revestimentos cerâmicos e porcelanatos, além de assentamento e rejuntamento de pastilhas para uso interno e externo. Ideal para rejuntamento de piscinas, saunas, banheiros e cozinhas, salas e varandas.

INDICAÇÕES DE USO

Formulação adequada para uso interno e externo e em juntas de 1 a 4mm.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, aditivos e pigmentos inorgânicos.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA

APLICAÇÃO:

Do ambiente: 5° a 35°C.

Da base: 5° a 27°C.

TEMPO MÍNIMO DE REJUNTAMENTO APÓS ASSENTAMENTO

72 horas.

COR

Bege, branco e platina, conforme cartela de referência.

LIBERAÇÃO DO USO

Liberação para tráfego leve - 24 horas.

Liberação para contato direto com água – 7 dias.

EMBALAGEM

Pote de 1kg.

PREPARO

Este produto já vem pronto para uso. Não acrescente água, cimento ou qualquer outro material.

Antes da aplicação, misture o rejunte acrílico Precon no próprio recipiente para garantir uma total homogeneização.

APLICAÇÃO

Utilizando desempenadeira de base de borracha macia e flexível, aplique o Rejunte Acrílico, em movimentos cruzados em relação às juntas, de modo a facilitar a penetração da pasta.

Dê acabamento frisando as juntas com haste de madeira polida ou frisadores plásticos apropriados.

CONSUMO MÍNIMO

Em gramas por m², conforme tabela abaixo:

MEDIDAS DA PEÇA (mm)			LARGURA DA JUNTA (g)			
Largura	Comp.	Espes.	1mm	2mm	3mm	4mm
15	15	4	760	1370	1900	2533
25	25	4	480	890	1260	1600
50	50	4	250	480	680	906
100	100	8	250	490	730	973
400	400	8	80	140	220	293
500	500	8	50	100	150	200
600	600	8	50	100	140	186
600	1200	8	30	80	110	146
1000	1000	8	30	50	80	107

LIMPEZA DAS JUNTAS

Utilizando escova ou vassoura de piaçava ou similar. Limpe bem as juntas e lave-as para retirar toda a poeira.

Em caso de cerâmicas especiais, foscas ou sem esmaltado, consultar as recomendações do fabricante da cerâmica, para evitar absorção de rejunte pelas peças.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação impressa na embalagem.

CUIDADOS

Deixe “puxar”, ou seja, iniciar a secagem (mínimo de 15, máximo de 40 minutos) e faça a limpeza inicial com estopa de boa qualidade e ligeiramente úmida. Limpe cuidadosamente dentro do tempo prescrito acima, pois uma limpeza futura será difícil.

Termine a limpeza com estopa seca.

NÃO UTILIZE ÁCIDOS PARA LIMPEZA.

Evite excesso de água nas limpezas iniciais, pois poderá causar manchas no rejuntamento devido a dispersão do pigmento.

Limpezas pesadas ou de manutenção só poderão ser iniciadas após 14 dias da aplicação.

Proteger o rejuntamento recém aplicado nas áreas externas das incidências de chuva por 24 horas

Rejuntas de cores escuras em áreas externas e sob intempéries podem perder lentamente a coloração.